

## 检测报告

申请号**10-11-11**

申请人: CD-Color GmbH & Co.  
KG Wetterstraße 58  
58313 赫尔德克

订购日期: 12/10/2011 订单号或参考号: Thäwel先生

申请检测项: 对比度, 依据 **DIN EN 13 300-5.5:2002**

样品接收日期: 10/08/2011

试验材料: 约750ml填充散装材料

印字: LUCITE® All-In

**对比度（遮盖力），依据DIN EN 13 300-5.5:2002.**

按照制造商规定的平均产量将涂层材料涂到标准化处理表面上。对比度  $Y_b/Y_w$  依据ISO 6504-3 测定。

1类	$\geq 99.5$
2类	$\geq 98$ 且 $< 99.5$
3类	$\geq 95$ 且 $< 98$
4类	$< 95$

	产量	等级	对比度
LUCITE® All-In	5.0 m <sup>2</sup> /l	1类	99.6 %
	8.3 m <sup>2</sup> /l	2类	98.8 %

威登堡, 17/10/2011  
签字人: Se/zu

页数 2  
附件: --

检测机构主任

责任人

Keiner

Seim

出证人: 商会执业油漆材料和涂料专家负责人: IHK Lahn-Dill